

#### Systemaufbauten in Bezug auf den Hellebezugswert (HBZ) bei Wärmedämm-Verbundsystemen

| Hellebezugswert        | Dämmstoff                    | Unterputze   | Oberputze   | Anstrich  |
|------------------------|------------------------------|--|-------------|---|
| bis 30                 | EPS/MW*                      | isoline® Klebe- und Armierungsmörtel grau<br>isoline® Klebe- und Armierungsmörtel leicht | mineralisch | isocoat® Egalisationsfarbe<br><b>Optimal:</b> 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe |
|                        |                              |  | organisch   | kein Anstrich erforderlich<br><b>Optimal:</b> 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe |
|                        |                              | isoline® WDVS-Spachtel   | organisch   | optional<br><b>Optimal:</b> 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe                   |
| 29 bis 25              | EPS/MW*                      | isoline® Klebe- und Armierungsmörtel grau  | mineralisch | isocoat® Egalisationsfarbe<br><b>Optimal:</b> 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe |
|                        |                              |  | organisch   | optional<br><b>Optimal:</b> 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe                   |
|                        |                              | isoline® Klebe- und Armierungsmörtel leicht  | mineralisch | isocoat® Egalisationsfarbe<br><b>Optimal:</b> 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe |
|                        |                              |  | organisch   | optional<br><b>Optimal:</b> 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® Selfclean-Fassadenfarbe                   |
| isoline® WDVS-Spachtel | organisch                    |  |             |   |
| 24 bis 20              | EPS/MW*                      | isoline® Klebe- und Armierungsmörtel grau<br>isoline® Klebe- und Armierungsmörtel leicht | mineralisch | 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® X-Dark Fassadenfarbe  |
|                        |                              |  | organisch   |   |
|                        |                              | isoline® WDVS-Spachtel   | organisch   |   |
| 19 bis 15              | EPS/MW*                      | isoline® Klebe- und Armierungsmörtel leicht<br>isoline® WDVS-Spachtel                    | organisch   | 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® X-Dark Fassadenfarbe  |
| 14 bis 10              | MW*                          | isoline® WDVS-Spachtel   | organisch   | 2-facher Anstrich mit<br>isocoat® X-Dark Fassadenfarbe  |
| unter 10               | Einzelfreigabe durch Technik |  |             |   |

**HINWEIS FARBAUSWAHL:** je dunkler und intensiver die Farbe umso geringer ist der Hellebezugswert.

\* EPS = Expandiertes Polystyrol / Styropor · MW = Mineralwolle